

K- technologies, s.r.o.

Svatováclavské nám. 106/8,
500 08 Hradec Králové



Fluorescenční magnetické prostředky pro kontrolu pod UV světlem – olejová báze

Kód	Provedení	Min.ředitelnost dle ASME	Balení	Velikost zrn v mikronech	Barva při denním světle	Barva při UV světle	Citlivost	Aplikace
K31-73	Prášek	0,6g / lt	1 kg	2÷4	světle hnědá	žlutozelená	velmi vysoká	Trhliny na hotových dílech
PKD 31-73/50	Koncentrát pasta	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt lázně	2÷4				
LK 31-73	Roztok	Pro okamžité použití	10 lt v kanystru	2÷4				
LK 31-73S	Roztok		400 ml sprej					
K55	Prášek	0,6g / lt	1 kg	2÷5	tmavě zelená	smaragdová zeleň	vysoká	
PKD 55/50	Konc.roztok	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt					
K 101	Prášek	1g / lt	1 kg	5÷10	světle hnědá	zelenožlutá	vysoká	Sochory, tyče, trubky, výkovky, odlitky
PKD 101/50	Konc.roztok	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt	5÷10				
K 755	Prášek	1g / lt	1 kg	7÷10	světle zelená	smaragdová zeleň	vysoká	
PKD 755/50	Konc.roztok	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt					
K 40	Prášek	10 g / lt	1 kg	10÷15	červená	fluorescenční	střední	Pro speciální použití(i UV)

Barevné prostředky pro kontrolu při denním světle – olejová báze, vodní báze

Kód	Provedení	Min.ředitelnost dle ASME	Balení	Velikost zrn v mikronech	Barva při denním světle	Barva při UV světle	Citlivost	Aplikace
K 35,	Prášek	8/10 gr/ lt	1 kg	5÷7	černá		střední	Různé, kdy kontrast
PAD 35	Roztok	20ml/lt	1 litr	5÷7				
LK 35	Roztok	Pro okamžité použití	10 lt v kanystru	5÷7				výrobku umožňuje použití
LK 35S	Roztok		450 ml sprej	5÷7				
K 40	Prášek	10 g / lt	1 kg	10÷15	fluorescenční		střední	
LK 40	Roztok	Hotový roztok		10÷15	červená			

Fluorescenční prostředky pro kontrolu pod UV světlem – vodní báze

Kód	Provedení	Min.ředitelnost dle ASME	Balení	Velikost zrn v mikronech	Barva při denním světle	Barva při UV světle	Citlivost	Aplikace
K31-73	Prášek	0,6g / lt	1 kg	2÷4	světle hnědá	žlutozelená	velmi vysoká	Trhliny vzniklé broušením a čištěním na opracovaných dílech
PKD 31-73/50	Koncentrát	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt	2÷4				
LA 31-73	Roztok	Hotový roztok	10 lt v kanystru	2÷4				
K55	Prášek	0,6g / lt	1 kg	2÷5	tmavě zelená	smaragdová zeleň	vysoká	
PAD 55/50	Konc.roztok	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt					
*PAD 55/500	Konc.roztok	2 ml / lt	1 lt pro 500 lt	2÷5				
K 101	Prášek	1 g / lt	1 kg	5÷10	světle hnědá	zelenožlutá	vysoká	Sochory, tyče, trubky, výkovky, odlitky
PAD 101/50	Konc.roztok	10 ml / lt	0,5 lt pro 50 lt					
K 755	Prášek	1g / lt	1 kg	7÷10	světle zelená	smaragdová zeleň	vysoká	
PAD 755/50	Konc.roztok	10ml / lt	0,5 lt pro 50 lt					
*PAD 755/500	Konc.roztok	4 ml / lt	2 lt pro 500 lt					

K Series - čisté fluorescenční magnetické prášky nebo prášky pro přírodní světlo k rozptýlení v roztoku

PKD Series - Přesné dávky magnetických práškových koncentrátů pro přípravu předem určených objemů hotového roztoku na olejové bázi

PAD Series - Přesné dávky magnetických práškových koncentrátů pro přípravu předem určených objemů hotového roztoku na vodní bázi
doplněné o tenzidy, antikoroziiva a odpěňovací látky